

PRIMAIRE D'ADHERENCE PM82

Le PRIMAIRE D'ADHERENCE PM82 est un primaire d'adhérence des élastomères silicones réticulables à température ambiante (monocomposants RTV1 ou bicomposants RTV2), sur un grand nombre de substrats de type verre, métaux et plastiques.

Applications

Le PRIMAIRE D'ADHERENCE PM82 est particulièrement recommandé sur les supports suivants :

- Matières plastiques polaires : polyamide, polycarbonate, ABS....
- Aluminium
- Acier inoxydable poli ou non
- Acier peint, électro-zingué, bichromaté

Il est nécessaire que le support soit sec, propre et parfaitement dégraissé.

Ce primaire s'utilise en application au chiffon ou au pinceau sur des pièces sur lesquelles on désire avoir une bonne adhésion de l'élastomère silicone coulé. Il est également important d'attendre que le solvant utilisé soit parfaitement évaporé pour couler le silicone sur la pièce sur laquelle on désire le faire adhérer (un voile blanc doit être visible à l'œil nu). Le temps ouvert maximum est de 6 h.

Ne pas accélérer le séchage des solvants avec un pistolet à chaleur.

Lire attentivement la fiche de données de sécurité pour être informé des précautions et risques relatifs à l'utilisation et au stockage de ce produit. Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.

Ne pas manipuler ce produit dans des zones confinées sans aération.

Stockage et conditionnement

Le PRIMAIRE D'ADHERENCE PM82 est disponible en bidon métal de 250 mL agréé au transport des matières dangereuses. Un pinceau d'application est intégré dans le bouchon.

REFERENCE	CONDITIONNEMENT
PM82	250 mL



Caractéristiques chimiques et physiques

Aspect : liquide fluide incolore

Densité g/L : 0.82

Point éclair °C : 27

Temps de séchage : minimum 15 min - maximum 6 heures

Teneur en matière volatile % : 5

Stockage, manipulation et hygiène

Le PRIMAIRE D'ADHERENCE PM82 est garanti pendant 12 mois à partir de la date de livraison s'il est stocké dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et des sources de chaleur. Conservez ce produit loin des flammes ou source d'ignition (étincelles), dans des locaux frais et bien aérés. Evitez l'exposition à la lumière directe du soleil.

Réhomogénéisez avant usage.

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et basées sur notre savoir-faire actuel. Il s'agit donc uniquement d'indications et non de contraintes formelles, en particulier si ce produit n'est pas utilisé conformément aux applications énoncées dans cette fiche technique. Un test préalable sera donc toujours à la base de conclusions pertinentes pour l'utilisateur.

D'autre part l'utilisateur de ce produit s'engage à respecter la législation en vigueur quant à l'élimination des déchets.

Nomenclature tarifaire

PM 82 PRIMAIRE D'ADHERENCE SILICONE

38249996